



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»  
(НИТУ «МИСиС»)

Ленинский проспект, 4, стр.1, Москва, 119049  
Тел. (495)955-00-32; Факс: (499)236-21-05  
<http://www.misis.ru>  
E-mail: kancelia@misiss.ru  
ОКПО 02066500 ОГРН 1027739439749  
ИНН/КПП 7706019535/ 770601001

## «УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по науке и инновациям,  
доктор технических наук, профессор  
М. Р. Филонов



2022 г.

## ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Беловой Галины Сергеевны  
по теме: «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез  
керамических нитридно-карбидных высокодисперсных порошковых  
композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  с применением азода натрия и  
галоидных солей», представленную на соискание ученой степени кандидата  
технических наук по специальности 1.3.17. Химическая физика, горение и  
взрыв, физика экстремальных состояний вещества

### Актуальность темы исследования

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке научных основ азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза высокодисперсных (наноразмерных и субмикронных) нитридно-карбидных порошковых композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$ , которые перспективны для использования в высокотемпературных керамических и металлокерамических материалах конструкционного назначения, износостойких деталях, в абразивных и режущих инструментах, микроэлектронике, высокомощной электронике и катализе.

Известные технологии получения нитрида кремния, нитрида алюминия, нитрида титана и карбида кремния (печной способ, плазмохимический синтез, электровзрыв алюминиевой проволоки, термическая деструкция карбосилана и др.) характеризуются большим электропотреблением, сложным оборудованием и не всегда обеспечивают наноразмерность порошков  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{AlN}$ ,  $\text{TiN}$ ,  $\text{SiC}$  и тем более нанопорошковых композиций. Основные недостатки известных технологий могут быть устранены с использованием процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который идет за счет собственного тепловыделения горения в простом малогабаритном

оборудовании и занимает мало времени, в том числе в таком его варианте как азидный СВС или СВС-Аз. Технология СВС-Аз основана на использовании азида натрия в качестве твердого азотирующего реагента и галоидных солей, что обеспечивает невысокие температуры горения и образование большого количества газообразных продуктов, которые припятствуют агломерации образующихся частиц продуктов синтеза и позволяют сохранить их в наноразмерном состоянии. Синтез композиционных нанопорошков в одну стадию в объеме композита в результате применения простого экономичного *in-situ* процесса важен как с технической точки зрения получения равномерной смеси наноразмерных компонентов, что практически недостижимо при механическом смещивании нанопорошковых компонентов, так и с экономической точки зрения вследствие значительно меньшей стоимости порошков прекурсоров по сравнению с высокой стоимостью готовых нанопорошков, используемых при механическом смещивании композиций.

В связи с этим не вызывает сомнения актуальность и практическая значимость диссертационной работы Г.С. Беловой, цель которой заключается в исследовании закономерностей перспективного одностадийного способа получения *in-situ* методом азидного СВС высокодисперсных (наноразмерных и субмикронных) порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  с использованием элементных порошков ( $\text{Si}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Ti}$ ,  $\text{C}$ ) и активирующих добавок – галоидных солей  $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ ,  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{TiF}_6$ ,  $\text{AlF}_3$  и  $\text{NH}_4\text{F}$ , а также исследование возможности применения синтезированных высокодисперсных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  в качестве эффективных модификаторов литейных алюминиевых сплавов и армирующей фазы в дисперсно-упрочненных алюмоматричных композитах с повышенными свойствами.

### **Научная новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что впервые исследована возможность применения перспективного одностадийного способа получения *in-situ* методом азидного СВС высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  с применением азида натрия, элементных порошков кремния, алюминия, титана, сажи и активирующих добавок – галоидных солей азотируемых и карбидизируемых элементов  $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ ,  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{TiF}_6$ ,  $\text{AlF}_3$ , а также  $\text{NH}_4\text{F}$ . Методами термодинамического анализа исследована возможность протекания самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в режиме горения и образования целевых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и

TiN-SiC. Экспериментально установлено, что в большинстве случаев применение процесса азидного СВС с выбранными составами исходных смесей реагентов приводит к получению высокодисперсных композиций порошков в виде частиц равноосной формы размером 100-500 нм и волокон диаметром 50-200 нм. Определен фазовый состав нитридно-карбидных порошковых композиций, синтезированных в экспериментах при сжигании смесей исходных реагентов в соответствии со стехиометрическими уравнениями и установлено, что экспериментальный фазовый состав значительно отличается от теоретического фазового состава меньшим содержанием или даже полном отсутствием фазы SiC, присутствием фазы  $\text{Si}_3\text{N}_4$  в составе всех трех композиций, наличием примеси свободного кремния. Отличие экспериментального фазового состава синтезированных композиций от теоретического состава объяснено особенностями образования фазы SiC через промежуточный синтез фазы  $\text{Si}_3\text{N}_4$  при сжигании смеси порошков кремния и углерода в атмосфере азота. Составлена химическая стадийность образования композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ -SiC, AlN-SiC и TiN-SiC в процессе горения и остывания продуктов горения. Дано объяснение отличия теоретического состава продуктов горения согласно термодинамическим расчетам при адиабатической температуре и реального состава остывших продуктов.

### **Практическая значимость полученных автором результатов диссертационной работы**

Определены оптимальные параметры для одностадийного способа получения *in-situ* методом азидного СВС высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ -SiC, AlN-SiC и TiN-SiC с применением азида натрия, элементных порошков кремния (Si), алюминия (Al), титана (Ti), сажи (C) и активирующих добавок – галоидных солей  $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ ,  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{TiF}_6$ ,  $\text{AlF}_3$  и  $\text{NH}_4\text{F}$ . Разработаны практические рекомендации по организации технологического процесса производства высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ -SiC, AlN-SiC и TiN-SiC методом азидного СВС в условиях универсальной опытно-промышленной установки СВС-Аз. Показано, что полученные высокодисперсные порошковые нитридно-карбидные композиции могут быть использованы в качестве эффективных модификаторов литьевых алюминиевых сплавов и армирующих фаз в дисперсно-упрочненных алюматрических композитах.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» и используются для подготовки бакалавров по направлению 22.03.01

Материаловедение и технологии материалов и магистров по направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов».

## **Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы**

Результаты, представленные в диссертационной работе Беловой Г.С., могут быть использованы в различных отраслях промышленности для получения методом азидного СВС высокодисперсных наноразмерных и субмикронных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  и керамических изделий на их основе, а также новых, с повышенными свойствами алюмоматричных композиционных материалов, дисперсно армированных керамическими композициями  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  марки СВС-Аз.

## **Публикации и апробация основных положений работы**

Основные результаты диссертации достаточно полно изложены в 31 печатной работе, в том числе 2 публикациях в ведущих научных журналах из баз данных WoS и Scopus и 4 статьях в рецензируемых журналах из перечня ВАК. Основные положения работы, выносимые на защиту, прошли апробацию на конференциях различного уровня.

## **Содержание диссертационной работы**

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников из 156 наименований. Диссертация изложена на 209 страницах и содержит 161 рисунок, 11 таблиц и приложений на 6 страницах.

**Во введении** к диссертации обоснована актуальность выбранной темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость проведенных исследований. Представлены сведения об апробации и достоверности полученных результатов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, а также дана краткая характеристика диссертационной работы.

**В первой главе** представлен обзор литературы по теме диссертационной работы. Изложены физико-химические свойства, методы получения и области применения высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$ . Проанализированы преимущества и недостатки известных технологий получения этих композиций. Более детально рассмотрен классический процесс СВС как основной процесс получения нитридно-карбидных композиций. Показана целесообразность и актуальность использования в процессах СВС твердых азотсодержащих соединений, в частности, азида натрия и галоидных солей (СВС-Аз), для получения

высокодисперсных наноразмерных и субмикронных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  за счет реализации невысоких температур горения, образования большого количества газообразных продуктов и отсутствия фильтрационных затруднений.

**Во второй главе** представлен выбор систем реагентов, предназначенных для синтеза высокодисперсных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  с соотношением целевых фаз нитрид : карбид = 1:1; 1:2; 1:4; 2:1; 4:1. Приведены основные характеристики исходных компонентов. Выбраны методики, приборы и оборудование, предназначенные для синтеза и исследования синтезированных нитридно-карбидных композиций.

Выбраны исходные компоненты, методы и оборудование для изготовления литых алюматрических композитов, дисперсно армированных высокодисперсными порошковыми композициями  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  марки СВС-Аз. Приведены методики определения структуры и свойств полученных образцов композитов на основе Al.

**В третьей главе** представлены результаты термодинамического анализа возможности реализации процесса азидного СВС и образования целевых продуктов – нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  в режиме горения в исследуемых системах. Установлено, что для всех выбранных смесей при 4 МПа давления азота в реакторе наблюдается теоретический выход композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  в полном соответствии со стехиометрическими уравнениями и заданными молярными соотношениями нитридной и карбидной фаз. В выбранных исходных смесях адиабатическая температура горения систем повышается, а энталпия реакции снижается для композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  при увеличении содержания кремния, алюминия и титана соответственно.

Отмечено, что результаты термодинамических расчетов необходимо учитывать при исследовании основных закономерностей горения и синтеза композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  из азидных систем СВС, определении оптимальных условий синтеза и разработке технологического процесса их получения по азидной технологии СВС.

**В четвертой главе** представлены результаты экспериментальных исследований закономерностей горения азидных систем и синтеза  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$ .

Определены зависимости температуры и скорости горения от состава исходных смесей реагентов по всем стехиометрическим уравнениям реакций и показано, что экспериментально найденные зависимости параметров горения от

соотношения исходных компонентов находятся в удовлетворительном соответствии с теоретическими результатами термодинамических расчетов.

Установлено, что при использовании метода азидного СВС удается синтезировать целевую керамическую нитридно-карбидную порошковую композицию  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$  при горении систем « $\text{Si-NaN}_3-(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6-\text{C}$ », « $\text{Si-NaN}_3-\text{Na}_2\text{SiF}_6-\text{C}$ », « $\text{Si-NaN}_3-\text{NH}_4\text{F-C}$ ». Показано, что после водной промывки порошкообразный продукт горения состоит из нитрида кремния ( $\alpha$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$  и  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) с преимущественным содержанием  $\alpha$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ , карбида кремния ( $\beta$ - $\text{SiC}$ ) в количестве от 1,6 до 41,8 % и незначительного количества свободного кремния (Si), не превышающего 5,7 %. В большинстве случаев полученная композиция  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$  представляет собой смесь субмикронных (0,1-0,5 мкм) волокон и равноосных частиц. Показано, что при использовании метода азидного СВС удается синтезировать целевую керамическую нитридно-карбидную порошковую композицию  $\text{AlN-SiC}$  при горении систем « $\text{Si-Al-NaN}_3-(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ », « $\text{Si-Al-NaN}_3-\text{AlF}_3-\text{C}$ », « $\text{Si-Al-NaN}_3-\text{NH}_4\text{F-C}$ ». В результате водной промывки порошкообразный продукт горения состоит из нитрида алюминия ( $\text{AlN}$ ), карбида кремния ( $\text{SiC}$ ) в количестве от 7,9 до 47,2 %, нитрида кремния двух модификаций ( $\alpha$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ ). В « $\text{Si-Al-NaN}_3-\text{AlF}_3-\text{C}$ » в продуктах реакций образуется криолит ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ). В большинстве случаев полученная композиция  $\text{AlN-SiC}$  представляет собой смесь субмикронных (0,1-0,5 мкм) частиц сферической формы и волокон. Установлено, что при использовании метода азидного СВС удается синтезировать целевую керамическую нитридно-карбидную порошковую композицию  $\text{TiN-SiC}$  при горении систем « $\text{Si-Ti-NaN}_3-(\text{NH}_4)_2\text{TiF}_6-\text{C}$ », « $\text{Si-Ti-NaN}_3-(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6-\text{C}$ », « $\text{Si-Ti-NaN}_3-\text{Na}_2\text{SiF}_6-\text{C}$ ». Показано, что после водной промывки порошкообразный продукт горения состоит из нитрида титана ( $\text{TiN}$ ), карбида кремния ( $\text{SiC}$ ) в количестве от 4,0 до 49,4 %, нитрида кремния двух модификаций ( $\alpha$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ ). В большинстве случаев полученная композиция  $\text{TiN-SiC}$  представляет собой смесь субмикронных (0,1-0,5 мкм) частиц равноосной формы и волокон.

При исследовании морфологии продуктов горения показано, что в большинстве случаев применение процесса азидного СВС с выбранными составами исходных смесей реагентов приводит к получению высокодисперсных композиций порошков в виде частиц равноосной формы размером 100-500 нм и волокон диаметром 50-200 нм. Определен фазовый состав нитридно-карбидных порошковых композиций, синтезированных в экспериментах при сжигании смесей исходных реагентов в соответствии со стехиометрическими уравнениями и установлено, что экспериментальный фазовый состав значительно отличается от теоретического фазового состава.

Такое отличие объяснено особенностями образования фазы SiC через промежуточный синтез фазы  $\text{Si}_3\text{N}_4$  при сжигании смеси порошков кремния и углерода в атмосфере азота. Сформулированы предложения по направлениям проведения дальнейших исследований для приближения экспериментального состава композиций к теоретическому.

Получены результаты исследования изготовления алюноматричных композитов Al-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, Al-AlN-SiC и Al-TiN-SiC с использованием ввода синтезированных высокодисперсных порошковых композиций в твердожидкий алюминиевый расплав с высокой вязкостью между температурами солидус и ликвидус. В результате, при вводе синтезированных порошков из расчета 1,0 % Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, 1,0 % AlN-SiC и 1,0 % TiN-SiC в твердожидкий сплав АК7ч удалось увеличить твердость сплава на 14,4 %, относительное удлинение в 2 раза при введении композиционного порошка TiN-SiC и предел прочности на 11,4 % при введении Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC и плотность на 20,1 % при введении AlN-SiC в сравнении с неармированным матричным сплавом. Получить этим методом композит, содержащий более 1 масс.% Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, AlN-SiC и TiN-SiC, не удалось.

**В пятой главе** представлена химическая стадийность образования целевых композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, AlN-SiC и TiN-SiC. Рассмотрены возможные реакции, проходящие во фронте горения и приводящие к образованию нитридно-карбидных композиций. Учтены физико-химические особенности каждого из компонентов систем CBC-Аз.

Для синтеза композиции AlN-SiC проведен анализ отличия составов продуктов горения, найденных экспериментально, от теоретических составов продуктов горения согласно термодинамическому расчету, в которых отсутствует побочная соль криолита. Это отличие объяснено тем, что термодинамический анализ показывает составы продуктов горения при адиабатической температуре горения, а рентгенофазовый анализ показывает состав оставшихся продуктов горения.

**В шестой главе** разработана технологическая схема процесса получения порошковых композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, AlN-SiC и TiN-SiC в исследуемых системах по азидной технологии CBC в условиях опытно-промышленного производства. Рассчитаны нормы времени технологического процесса для наработки опытных партий порошковых композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, AlN-SiC и TiN-SiC. Общая продолжительность цикла без учета проведения параллельных операций составляет 230 минут для композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC, AlN-SiC и TiN-SiC. Опытно-промышленная установка позволяет проводить два синтеза при односменной работе с выходом высокодисперсных порошковых композиций

$\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  до 0,5 кг ежедневно с учетом работы одного реактора.

В технологическом процессе получения высокодисперсных нитридно-карбидных композиций рекомендовано использовать для синтеза композиции  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$  галоидную соль  $\text{NH}_4\text{F}$ , для синтеза композиции  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  галоидную соль  $\text{AlF}_3$ , для синтеза композиции  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  галоидную соль  $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ . Технологический процесс получения высокодисперсных порошковых композиции  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  внедрен в Центре литейных технологий кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Самарского государственного технического университета для модификации алюминиевых сплавов..

**В заключении** сформированы общие выводы по результатам, полученным в диссертационной работе.

**В приложениях** представлены результаты расчета количества исходных компонентов в системах, акты использования материалов диссертационной работы.

**Обоснованность и достоверность результатов** работы обеспечена использованием современного сертифицированного научно-исследовательского оборудования, необходимым количеством полученных экспериментальных данных, сопоставлением полученных результатов с результатами других авторов. Достоверность результатов подтверждается их публикациями в рецензируемых научных журналах.

### **Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертационным работам**

Выполнены все требования, предъявляемые к диссертационным работам. Проведен подробный анализ литературных данных, относящихся к теме диссертации, грамотно поставлены цели и задачи исследования. Экспериментальные результаты представлены четко. Работа написана понятным языком и хорошо проиллюстрирована. Диссертация и автореферат содержат необходимые разделы и соответствуют друг другу.

### **Замечания по диссертационной работе**

По содержанию диссертационной работы имеются следующие замечания:

1. В разделе «Научная новизна» на странице 13 диссертации приведены слишком детальные пункты 5-7.

2. На странице 14 пункт 9. «Разработаны практические рекомендации по организации технологического процесса производства высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  методом азидного СВС в условиях универсальной опытно-промышленной

установки СВС-Аз» следовало бы привести не в разделе «Научная новизна», а в разделе «Практическая значимость и реализация результатов работы».

3. В главе 2 надо было более подробно и убедительно обосновать выбор исходных компонентов и уравнений реакций для синтеза целевых нитридно-карбидных композиций.

4. В главе 4 экспериментальные исследования проводились только на шихтовых образцах цилиндрической формы диаметром 30 мм с насыпной плотностью исходных смесей при давлении азота в реакторе 4 МПа, и не исследовались образцы других размеров, другой плотности и при других давлениях азота в реакторе.

5. В выводах к главе 4 не отражены результаты исследования параметров горения шихтовых образцов.

6. В главе 5 не представлены конкретные результаты экспериментов по закалке промежуточных продуктов реакций СВС-Аз.

7. В тексте диссертационной работы встречаются опечатки.

## **Заключение**

Несмотря на имеющиеся замечания, оценивая диссертацию в целом, можно заключить, что все цели, поставленные в работе, автором успешно решены. Отмеченные недостатки не снижают существенно теоретической и практической значимости результатов исследований, выполненных на высоком научном уровне. Диссертация Г.С. Беловой представляет собой законченное научное исследование, в котором содержится решение задачи по разработке метода азидного СВС-высокодисперсных порошковых нитридно-карбидных композиций  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}$ ,  $\text{AlN}$ - $\text{SiC}$  и  $\text{TiN}$ - $\text{SiC}$  и их использования для армирования алюминатрических композитов, имеющей важное значение для развития химической физики, в том числе физики горения и взрыва, по направлению применения процессов горения для получения керамических и металлокерамических материалов.

По объему полученных результатов и научной значимости диссертационная работа Беловой Г.С. удовлетворяет всем требованиям, в том числе п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Содержание диссертационной работы соответствует паспорту научной специальности 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества по пунктам 4 и 5, а ее автор, Белова Галина Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специальности 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества.


Отзыв составлен на основании анализа диссертации, автореферата и публикаций Беловой Г.С. на заседании кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (протокол №5 от «09» 11 2022 г.).

Заведующий кафедрой ПМиФП,

доктор технических наук

(01.04.17 – Химическая физика, в том числе  
физика горения и взрыва),

профессор



Евгений Александрович Левашов

Старший преподаватель,

Ученый секретарь кафедры ПМиФП,

кандидат технических наук

(05.16.06 – Порошковая металлургия  
и композиционные материалы)



Марина Яковлевна Бычкова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский технологический  
университет «МИСиС», 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 4, стр.1  
Тел.: 7 (495) 638-45-00, Факс: 7 (499) 236-52-98, E-mail: [bychkova@shs.misis.ru](mailto:bychkova@shs.misis.ru)



Подпись  
засвірюю

зам. начальника

отдела кадров МИСиС

Кузнецова А.Е.

«09» 11 2022 г.